

13 ปูนฉาบอิฐมวลเบา

ฉาบเรียบ เนียนสวย ได้ตัวใจ

ปูนฉาบอิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์ 13

คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพ ที่มีขนาดละเอียดเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติโดยเฉพาะ คุณสมบัติความลู่น้ำ ทำให้ปูนฉาบลื่น นุ่ม เบามือ มีการยึดเกาะผนังอิฐที่ดี ลดการแตกร้าว ได้ผนังที่เรียบเนียน



ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานฉาบผนังที่ก่อด้วยอิฐมวลเบา สามารถฉาบผนังได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ข้อแนะนำ

- ควรใช้ปูนที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
- ควรบ่มน้ำหลังจากผนังแห้งแล้วอย่างน้อย 3 วัน
- ควรกองเก็บในที่แห้งและปราศจากความชื้น
- สามารถกองเก็บปูนอินทรีมอร์ตาร์ 13 ได้ประมาณ 2 เดือน

ขั้นตอนการทำงาน

ปูนฉาบอิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์ 13 ช่วยลดขั้นตอนการเตรียมวัสดุ ลดการทำงานที่ยุ่งยากแบบเดิมให้ง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

1. ทำความสะอาดผนังที่ต้องการฉาบให้สะอาด
2. ฉีดน้ำลงบนผนังให้ชุ่มพอประมาณ
3. ผสมปูนฉาบอิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์ 13 กับน้ำสะอาดตามปริมาณที่แนะนำให้เข้ากัน
4. ฉาบผนังตามขั้นตอนการฉาบอิฐมวลเบา โดยฉาบให้มีความหนา 1.0 - 1.5 เซนติเมตร
5. บ่มน้ำหลังจากผนังแห้งแล้วอย่างน้อย 3 วัน

ค่ากำลังรับแรง

- 7 วัน > 2.5 MPa
- 28 วัน > 3.5 MPa

ข้อมูลทางเทคนิค

การผสม	ปูน 1 ถุง ต่อ น้ำ 11 - 12 ลิตร
พื้นที่ฉาบ	2.2 - 2.4 ตารางเมตร / ถุง ที่ความหนา 1 เซนติเมตร
น้ำหนักบรรจุ	50 กิโลกรัม / ถุง