

16W ปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษ สีขาว

ปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษ สีขาว อินทรีย์มอร์ตาร์ 16W

ปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษสำเร็จรูป(สกินโค้ท) สีขาว ใช้สำหรับฉาบบางเพียง 0.5-2 มม. กับผิวคอนกรีต ผิวปูนฉาบ, ผิวชั้นงานคอนกรีตหล่อสำเร็จ, ยิปซัมบอร์ด, ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของพื้นผิว เช่น รูฟองอากาศ รอยแตกร้าวเล็กๆ รอยแตกลายยา รอยตามด รอยเม็ดทราย บนผิวปูนฉาบขอลดนิ่ว และฝ้า ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก เพื่อพื้นผิวที่แข็งแรงและเรียบเนียน สวย สม่ำเสมอ เหมาะกับงานทาสีและติตวอลล์เปเปอร์ได้อย่างสวยงาม



ลักษณะการใช้งาน

ปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษสำเร็จรูป(สกินโค้ท) สีขาว เหมาะสำหรับงานฉาบบาง 0.5-2 มม. ใช้ตกแต่งชั้นสุดท้ายกับผิวโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป แผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จ ผิวปูนฉาบแผ่นยิปซัมบอร์ดและไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด

ข้อแนะนำ

- ควรใช้ปูนที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
- ควรบ่มน้ำหลังจากผึ่งแห้งแล้วอย่างน้อย 3 วัน
- ควรกองเก็บในที่แห้งและปราศจากความชื้น
- สามารถกองเก็บปูนอินทรีย์มอร์ตาร์ 16W ได้ประมาณ 2 เดือน

ขั้นตอนการทำงาน

- ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สี ฯลฯ หากเป็นผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบควรทิ้งให้แห้งก่อนอย่างน้อย 3-7 วัน
- ฉีดพรมน้ำลงบนพื้นผนังให้ชุ่มพอประมาณ
- ผสม ปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษ อินทรีย์มอร์ตาร์ 16W กับน้ำสะอาด 1 ถุง (20 กก.) ต่อน้ำ 8 - 8.4 กก. หรือใช้น้ำประมาณ 1 ส่วนต่อปูน 2.5 ส่วน โดยหากผสมไม่มาก สามารถใช้เครื่องกวนได้ แต่ถ้าผสมปริมาณมากให้ผสมด้วยเครื่องปั่นที่มีรอบไม่เกิน 500 รอบ/นาที
- ฉาบด้วยเกรียงเหล็กให้ได้ความหนาตามต้องการ แนะนำที่ 0.5 - 2 มม.

ค่ากำลังรับแรงแ

- 28 วัน > 24 MPa

ข้อมูลทางเทคนิค

- | | |
|--------------|---------------------------------------------------|
| การผสม | ปูน 1 ถุง (20 กก.) ต่อน้ำ 8.0 - 8.4 ลิตร |
| พื้นที่ฉาบ | 15 - 17 ตารางเมตร / ถุง
ที่ความหนา 1 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักบรรจุ | 20 กิโลกรัม / ถุง |