

70 ปูนนอนชริงค์เกร้าท์ สำหรับเกร้าท์ร่องรอยต่อแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป

ทำมาจาก ไส้เหล็ก ใยแก้วเสริมแรง ไม่หดตัว

อินทรีมอร์ตาร์ 70 ปูนนอนชริงค์เกร้าท์ สำหรับเกร้าท์
ร่องรอยต่อแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป และเทเข้าแบบซ่อม
งานคอนกรีต



ลักษณะการใช้งาน

อินทรีมอร์ตาร์ 70 ปูนนอนชริงค์เกร้าท์สำหรับงานเกร้าท์เชื่อม
ร่องรอยต่อแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป รอยต่อโครงสร้าง และเทเข้าแบบ
ซ่อมงานคอคอนกรีต สามารถเทที่ความหนา 10 ถึง 100 มิลลิเมตร

ข้อมูลทางเทคนิค

การผสม ปูน 1 ถูง ต่อน้ำ 3.5 ลิตร
น้ำหนักบรรจุ น้ำหนักบรรจุ 25 กิโลกรัม / ถูง

ข้อแนะนำ

- เก็บผลิตภัณฑ์ในที่ร่ม แห้ง ปราศจากความชื้น และละอองฝน
- สวมถุงมือและหน้ากาก ทุกครั้งในขณะผสมและใช้งาน
- ให้ใช้งานในที่เปิดโล่ง และระบายอากาศได้ดี

ข้อมูลทางเทคนิค

รายละเอียด	ค่า
สัดส่วนน้ำต่อปริมาณปูนเกร้าท์	
สภาวะแบบชื้น (Plastic)	3.00-3.50 ลิตร/ถูง
สภาวะแบบเหลว (Fluid)	3.5-4.00 ลิตร/ถูง
ปริมาณบรรจุ	25 กก.
ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร ใช้น้ำ 288.75 ลิตร	ประมาณ 77 ถูง
ความหนาแน่นต	ประมาณ 1.50 กก./ลิตร
ความหนาแน่นเปียก (ผสมน้ำ 15%)	ประมาณ 2.22 กก./ลิตร
ระยะเวลาการเก็บ (ให้กองเก็บในภาชนะที่ปิดสนิทและในสภาพแวดล้อม ที่แห้งไม่เปียกชื้นหรือโดนละอองน้ำ)	12 เดือน
ค่ารับกำลังอัดที่อายุ 28 วัน	
สภาวะแบบชื้น (Plastic)	550 กก./ซม.2
สภาวะแบบเหลว (Fluid)	450 กก./ซม.2