

อินทรีมอร์ตาร์ 17G

ปูนฉาบปรับผิวเรียบสีเทา 1-4 ม.ม.

2^{IN}1

อินทรีมอร์ตาร์ 17G ปูนฉาบปรับผิวเรียบสีเทา 1-4 ม.ม.

สำหรับฉาบผิวคอนกรีตหล่อในที่และผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (WALL PANEL) ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของพื้นผิว เช่น รูฟองอากาศ รอยแตกร้าวเล็กๆ รอยแตกหลายา รอยตามต รอยเม็ดทรายบนผิวปูนฉาบขอบผนังและฝ้า ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก เพื่อพื้นผิวที่แกร่งและเรียบเนียน สามารถใช้ปรับแต่งผิวที่ไม่ได้ระนาบร่วมกับ อินทรีมอร์ตาร์ 16G / 16W ปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษ เพื่อให้ได้ผิวที่เรียบเนียนยิ่งขึ้น

คุณลักษณะพิเศษ

- ฉาบลื่น ใช้งานง่าย
- สำหรับฉาบแต่งผิวปรับระนาบผนังที่ความหนา 1-4 ม.ม.
- ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวคอนกรีตและปูนฉาบ ไม่เกิดปัญหาหลุดล่อน
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ลักษณะการใช้งาน

ใช้ฉาบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป แผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จ และผิวปูนฉาบเพื่อปรับแต่งผิวให้ได้ระนาบ หนา 1-4 ม.ม. หากต้องการผิวหน้าที่เรียบมากยิ่งขึ้น แนะนำให้แต่งผิวหน้าด้วยปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษอีกครั้ง

อัตราส่วนผสม

อินทรีมอร์ตาร์ 17G 20 กิโลกรัม (1 ถุง)
ต่อน้ำสะอาด 5.4-5.6 ลิตร

การเตรียมพื้นผิว

1. เจียรหรือขัดตะเข็บให้ได้ผิวเรียบสม่ำเสมอ (ผิวคอนกรีตหรือผิวปูนฉาบต้องทิ้งให้แห้งตัวอย่างน้อย 3-7 วัน) ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และสิ่งแปลกปลอม
2. พรหมน้ำผนังที่ต้องการฉาบให้ทั่วและรองผนังทั้งหมด

การผสม

ผสมอินทรีมอร์ตาร์ 17G กับน้ำสะอาดในอัตราส่วนที่กำหนด จากนั้นใช้เครื่องปั่นความเร็วรอบ 400 - 600 รอบต่อนาที ปั่นผสมจนปูนไม่จับตัวเป็นก้อนและเป็นเนื้อเดียวกัน



พื้นที่

อินทรีมอร์ตาร์ 17G 20 กิโลกรัม (1 ถุง)
ได้พื้นที่ประมาณ 7.5 ตารางเมตร ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร

บรรจุภัณฑ์

20 กิโลกรัมต่อถุง

การใช้งาน

1. ใช้เกรียงเหล็กฉาบลงบนผนังที่เตรียมไว้โดยมีความหนาประมาณ 1-2 มิลลิเมตรต่อชั้น รอชั้นแรกแห้งหมาดก่อนฉาบชั้นถัดไป ฉาบอย่างน้อย 2 ชั้น
2. ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนขัดผิวฉาบให้เรียบสม่ำเสมอด้วยกระดาษทรายละเอียด กรณีต้องการผิวเรียบเนียนเป็นพิเศษ ให้ใช้ปูนแต่งผิวบางพิเศษ อินทรีมอร์ตาร์ 16 ฉาบแต่งผิวตามขั้นตอน และปล่อยให้ผิวฉาบแห้งสมบูรณ์ อย่างน้อย 3-7 วัน ก่อนทำการตกแต่งในขั้นต่อไป

ข้อมูลการใช้งาน

อายุการใช้งานหลังผสม >90 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศหน้างาน

การเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทยังไม่เปิดใช้งานมีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ผลิต โดยเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก แห้ง ไม่ชื้น

อินทรีมอร์ตาร์ 17G

ปูนฉาบปรับผิวเรียบสีเทา 1-4 ม.ม.



ข้อมูลทางเทคนิค

การทดสอบ	มาตรฐานการทดสอบ	ค่าทดสอบ
ค่าการรับแรงอัดที่ 28 วัน	ASTM C109	≥7.5 MPa
ค่าแรงยึดติด ที่ 28 วัน	ASTM C1583	≥0.5 MPa

ข้อควรระวัง

- ควรสวมถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งเมื่อใช้งาน หากระคายเคือง ให้ใช้น้ำและสบู่ล้างทำความสะอาดทันที หากอาการไม่ดีขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์
- หากเข้าตาให้ล้างออกทันที ด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์
- ห้ามรับประทาน เก็บให้พ้นมือเด็ก

ข้อแนะนำ

- ควรใช้งานตามคำแนะนำ เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุด
- ควรใช้งานที่อุณหภูมิเหมาะสม 10-35 องศาเซลเซียส
- ห้ามใช้บริเวณที่มีการแช่น้ำ และฉาบงานพื้น
- เก็บผลิตภัณฑ์ในที่ร่ม แห้ง ปราศจากความชื้น
- ในกรณีที่ใช้ไม่หมดภายใน 1 วัน ควรปิดปากถุงให้สนิทและเก็บไว้ในถุงพลาสติก รีดปากถุงให้แน่น